

OPTOFLEX MARMİ EASY

BALTI, LABAI ELASTINGI GELINIAI KLIIJAI PLYTELĖMS IR
NATŪRALIAM AKMENIUI

TECHNINIS APRAŠYMAS

- NAUJAUSIA GELINĖ TECHNOLOGIJA
- DU VIENAME - TAKŪS IR KLASIKINIAI KLIIJAI
- SU ORIGINALIU REINO TRASU
- TINKAMI TERASOMS, BALKONAMS, FASADAMS
- TINKAMI STIKLO ELEMENTAMS



TECHNINIAI PARAMETRAI

SLUOKSNIO STORIS	2-15 MM
KLASĖ	C2 TE S1
VANDENS KIEKIS: PLASTIŠKAI KONSISTENCIJAI TAKIAI KONSISTENCIJAI	APIE 7,0 – 7,6 L/25KG APIE 7,6 – 8,3 L/25 KG
PRADINIS SUKIBIMAS	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO ĮMIRKIO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO TERMINIO SENDINIMO:	≥ 1,0 N/MM ²
SUKIBIMAS PO UŽŠALDIMO/ATŠILDIMO CIKLŲ:	≥ 1,0 N/MM ²
PO 30MIN. ATVIRO DARBO :	≥ 0,5 N/MM ²
ĮŠILGINĖ DEFORMACIJA:	≥ 2,5 MM
ĮŠEIGA: KELNĖS DANTŲ DYDIS/SĄNAUDOS	4 MM APIE 1,9 KG/M ² 6 MM APIE 2,6 KG/M ² 8 MM APIE 3,8 KG/M ² 10 MM APIE 4,5 KG/M ² 15 MM APIE 7,0 KG/M ²

PRODUKTAS

Optoflex Marmi Easy sausas klijų mišinys pagamintas cemento ir kvarcinio smėlio pagrindu praturtintas cheminiais priedais, paruošiamas sumaišius su vandeniu. Mišinyje naudojami specialūs priedai leidžiantys reguliuoti vandens kiekį reikalingą mišinio paruošimui ir tokiu būdu keisti mišinio konsistenciją. Klijai puikiai tinka klijuoti ant vertikalių paviršių net didelio formato plyteles 60x60 cm nuo viršaus, be slinkimo rizikos. Klijų konsistenciją galima keisti į taktą, tiesiog padidinant vandens, reikalingo skiedimui kiekį. Klijų sudedamosios dalys parinktos taip, kad net paruošus tokios konsistencijos, stabiliai palaiko plytelių lygį.

PASKIRTIS IR SAVYBĖS

Gamyne naudojama žaliavų kompozicija, leidžianti plačiai keisti maišomo vandens kiekį ir taip pakeisti tikslinę skiedinio konsistenciją. Klijai puikiai tinka klijuoti ant vertikalių paviršių, leidžiant klijuoti didelius formatus (iki 60 x 60 cm) „iš viršaus“, be slinkimo pavojaus. Dėl galimybės pakeisti konsistenciją įpilant vandens, klijų savybės gali būti pakeistos į tokias. Klijų komponentai parenkami taip, kad net ir skystos konsistencijos klijai stabiliai laikytų išlygintas plyteles. Puikūs klijai vidaus ir lauko darbams, ypatingą dėmesį skiriant natūralaus akmens apdailai. Dėl specialiai parinktų ingredientų, klijai nesukelia spalvos pokyčių ar druskų atsiradimo. Klijai skirti klijuoti visas keramikos, akmens masės, klinkerio, natūralaus akmens, konglomeratų ar stiklo dangas, ypač rekomenduojama natūralaus akmens, stiklo mozaikos ir klinkerio plytelėms:

- viduje ir išorėje,
- ant sienų ir grindų,
- atsparūs šalčiui ir lankstūs,
- atsparūs vandeniui ir šalčiui,
- skirta cokolinėms zonoms ir pagrindams su druskų nuosėdomis,
- presuotų ir lietu keraminių plytelių, mozaikinių, betoninių plytelių klijavimui ant horizontalių ir vertikalių paviršių,
- klijuoti ant betono, anhidrito, gipso kartono plokščių, kalkinio cementinio ar gipsinio tinko, balkonams, terasoms, ir fasadų paviršiams,
- šildomiems ir vėsinamiems pagrindams (grindų ir sienų šildymui, šaltoms patalpoms),
- pagrindams aukštos temperatūros amplitudės sąlygomis,
- senų keraminių grindų atnaujinimui, naudojant „plytelės ant plytelės“ metodą,
- atsparus temperatūrai nuo -20 ° C iki + 80 ° C.

Klijai gali būti naudojami bet kokio formato plytelių klijavimui patalpų viduje (esant stabiliai temperatūrai). Jei klijai naudojami lauke arba patalpose su kintama temperatūra (teigiama / neigiama), didžiausias leistinas plytelių formatas yra 1m². Nepalankiomis sąlygomis, klijuodami didesnius nei 1m² formato plyteles, įpilkite Optostop HydroFlex elastingumą didinantį priedą, maždaug 25% maišomo vandens kiekio.

OPTOFLEX SUPERELASTIC EASY

LABAI ELASTINGI GELINIAI KLIJAI PLYTELĖMS

TECHNINIS APRAŠYMAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Maišo turinį išmaišykite su reikiamu švaraus vandens kiekiu lėtaeigiu sraigtniu maišytuvu. Išmaišykite iki vienalytės plastiškos konsistencijos, o po 5 min. pakartotinai permaišykite. Klizai turi įgauti gelinę konsistenciją. Jums reikalingą konsistenciją galima gauti keičiant vandens kiekį. Paruoštas mišinys priklausomai nuo aplinkos sąlygų tinkamas naudoti apie 3 val. Mišiniui pradėjus stingti draudžiama jį pakartotinai skiesti vandeniu. Taip pat siekiant pakeisti skiedinio konsistencija, paruoštą mišinį draudžiama maišyti su sausu mišiniu ar skiesti vandeniu. Mišinys tepamas dantytąja mentele, dantų dydis parenkamas pagal plytelių matmenis. Nerekomenduojama per kartą tepti didesnio nei 1,5m² paviršiaus ploto. Plytelės klijuojamos tik kol ant skiedinio paviršiaus nesusidarė „plutelė“. Priklijuotas plyteles stipriai prispausti prie paviršiaus, kad visas klijuojamas plytelės paviršiaus plotas pasidengtų klizais. Klizų perteklių nuo plytelių bei iš tarpų tarp jų pašalinkite jam dar nesukietėjus. Šalindami sukietėjusius klizus galite pažeisti plytelių paviršių.

DĖMESIO

Klizai netinkami paviršiaus lyginimui. Esant būtinybei išlyginti paviršius naudokite lyginamąjį mišinį Optomur AMT. Darbo su Optoflex SuperElastic Easy, bei džiuvimo metu saugokite paviršius nuo saulės, stipraus vėjo, šalčio ir lietaus. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis ir reikalavimais.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiuvimo metu turi būti 5-25 °C Vengti tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vėjo. Didelė oro drėgmė, per žema ar per aukšta temperatūra gali ženkliai įtakoti džiuvimo laiką ir neigiamai paveikti mišinio savybes.

DŽIŪVIMAS

Esant normalioms oro sąlygoms glaistyti galima po maždaug 24 valandų. Pilnai apkrauti paviršius galima po 14 parų.

DŽIŪVIMAS

Klizus gabenti ir laikyti sandariai uždarytuose maišuose sausoje aplinkoje, ne žemesnėje nei +5 °C temperatūroje (geriausiai ant palečių). Saugoti nuo drėgmės. Mišinio sandėliavimo laikotarpis, jei sąlygos atitinka reikalavimus – 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

PERDIRBIMAS

Tuščius maišus galima pakartotinai perdirbti.

SAUGUMO PRIEMONĖS

Dirginantis preparatas – turi cemento. Dėl savo pavidalo - dulkės, preparatas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis tuoj pat plauti gausiai vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą, apsauginius akinius arba naudoti apsauginį skydą veidui apsaugoti. Patekus į akis nedelsiant kreiptis į gydytoją.

KONTROLĖ

Gaminys kontroliuojamas Hufgard Optolith Bauproducte laboratorijoje ir kitų išorinių priežiūros tarnybų, kaip to reikalauja kokybės kontrolės sistemos.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pateikta informacija yra pagrindiniai gaminio naudojimo nurodymai ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir darbų saugos reikalavimų. Išdavus šį techninį lapą, ankstesni netenka galios. Gaminio parametrai gali nežymiai kisti, tačiau neturės įtakos naudojimui savybėms ar apdirbimui.